

1. General:

LOT UNIVERSAL es para todas las aleaciones no preciosas de la empresa YETI Dentalprodukte GmbH. Para la aleación cromocobalto para esqueléticos SOLIDUR COCr, la aleación de cromocobalto SOLIBOND C plus y la aleación de cromo-níquel Solibond N. LOT UNIVERSAL se distingue por su solidez de color y el uso fácil.

Estas instrucciones se deben observar siempre para asegurar las condiciones de uso apropiado y de seguridad. Es indispensable leer las instrucciones de uso y sobre todo las indicaciones para el primer uso del metal Lot Universal.

1.1. Artículo/ Art. 960-0000 LOT UNIVERSAL 5 gr soldadura
Forma de suministro:

1.2 Dirección del productor:  YETI Dentalprodukte GmbH, Industriestraße 3, D-78234 Engen, Deutschland
Tel. : +49 (0)7733-94100 Fax: +49 (0)7733-941022
Correo e-mail: info@yeti-dental.com
Preguntas técnicas : 07733-9410-20

2.0 Información general:

Lot Universal debe ser utilizado exclusivamente por el personal técnico dental por exigencias de restauraciones en la boca del paciente. Se caracteriza por una estabilidad del color en la boca como también para una elaboración con placer y fácil. Es un dispositivo médico según la regulación RL93/42EWG.

3.0 Indicaciones

LOT UNIVERSAL es apto solo para los metales de grupo de metal SOLIBOND y SOLIDUR.

3.1 Instrucciones de uso

Los objetos soldables deben fijarse y bloquearse en una de soldadura especial de revestimiento. La zona de soldadura debe ser libre para que la llama pueda calentar las piezas sin obstáculos. El espacio a soldar debe ser de aproximadamente 0,2 mm y en forma de cono. Precaliente el bloque de soldadura a 600° y prepare el revestimiento de soldadura de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Aplique el líquido deshidratante al objeto antes de la soldadura universal LOT UNIVERSAL. Si en su lugar se coloca la soldadura inmediatamente después de aplicar el líquido deshidratante. Calentar una gran superficie del objeto y cuando se trata de obtener un color rojo oscuro, dirigir la punta de la llama sobre la soldadura y llenar el espacio a soldar. El contorno de soldadura permanecerá visible.

3.2 Renfriamiento

La pieza soldada debe **enfriarse lentamente a temperatura ambiente**; eliminar con mucho cuidado el revestimiento con manual o arenado instrumentos.

4.0 Almacenamiento

YETI LOT UNIVERSAL Soldadura Universal debe ser almacenado de manera tal que no pueda ser confundido con otros productos. LOT UNIVERSAL tiene que ser conservado en un lugar seco y limpio.

5.0 Contra indicaciones

En el caso de incompatibilidad. Alergias demostradas en el uso de metales y sensibilidad a la reacción electro química. No usar nunca oro ni Palladium para los metales NO PRECIOSOS.

6.0 Indicaciones de seguridad

Tomar todas las precauciones necesarias de modo que las operaciones de soldadura efectuadas solo hechas por el personal cualificado y con experiencia en soldadura. Trabajar con una llama libre siempre es peligroso, por lo cual el operador tiene que tener un perfecto conocimiento de las normas de seguridad inherente al uso de gas en combinación con el oxígeno.

Estas informaciones son recomendaciones a partir de nuestra experiencia. Demandas de resarcimiento por daños causados por nuestras recomendaciones se refieren solo exclusivamente al valor de la mercadería entregada.

Alergias a componentes del metal o reacciones electroquímicas tienen que ser aclaradas con. Anticipo con el dentista y el paciente.

Antes que la prótesis dental sea inserta en la boca del paciente, tiene que ser desinfectada según las reglas de una buena práctica clínica.

7.0 Garantía

Para una elaboración correcta, el usuario es responsable. Estas indicaciones son hechas a base de nuestra experiencia El producto LOT UNIVERSAL tiene una garantía de un año contra defectos de fabricación. Esta garantía no se aplica a:

- uso impropio o no respeto de las instrucciones de uso.
- almacenamiento que no corresponde con LOT UNIVERSAL.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	20.08.2012/TB	08.09.2022/ÖD	2	02.06.2022/TB	Seite 1 von 2

Instrucciones de uso

- Causas de fuerza mayor o daños en el packaging en el momento del envío

En el caso de garantía Yeti Dentalprodukte GmbH, ofrece una sustitución del LOT UNIVERSAL casi no usado.

Una de las condiciones para devolución, es devolver la parte defectuosa para su análisis. Otro tipo de indemnización son excluidos. Nuestros materiales son sujetos a constante mejora y posterior desarrollo. Nos reservamos el derecho de aportar alguna modificación técnica (dimensiones / forma / composición).

7.1. Servicio al cliente

En caso de eventuales problemas con la elaboración, recomendamos anotar el número de lot y contactar a Yeti Dentalprodukte GmbH.











7.2. Disposiciones

Una vez de soldar o insertar el LOT UNIVERSAL de las restauraciones en la boca, tiene que ser manejado según las reglas sanitarias. Se pide de respetar las normas locales.

8.0 Para observar

Todas las normas, leyes vigentes por ordenanzas, el trato y las disposiciones tienen que ser consideradas.

9.0 Símbolo

	Fabricante
	Número CE con numero del organismo notificado
	Seguir las instrucciones
	SOLO PER PROFESSIONISTI ODONTOTECNICI (USA)
	Producto no estéril
	Código
	Lot
	Fecha de producción
	Fecha de caducidad
	Representante autorizado de Suiza

Datos técnicos:

Intervalo de fusión: 1.140°C-1.210°C
Temperatura de trabajo : 1.230°C

Composición

Co 62% Cr 29,5% Mo 4,5% Si 3% Mn <1 % Fe <1 % B <1 % C < 1%

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	20.08.2012/TB	08.09.2022/ÖD	2	02.06.2022/TB	Seite 2 von 2