


1.0 Generale: **LOT UNIVERSAL Saldatura Universale** adatta per tutte le leghe non preziosi della ditta YETI Dentalprodukte GmbH. Per la Legha Cromo-Cobalto per Scheletrica SOLIDUR CoCr, per la legha Cromo-Cobalto SOLIBOND C plus e per la legha Nichel-Cromo SOLIBOND N.
Queste istruzioni d'uso devono essere sempre osservate per garantire le condizioni di uso appropriate e di sicurezza. È indispensabile leggere le istruzioni e soprattutto le indicazione per il primo uso della legha Lot Universal

1.1 Articolo: **Art. 960-0000** **LOT UNIVERSAL Saldatura Universale** **5 g in barre**

1.2 Indirizzo del Produttore:  YETI Dentalprodukte GmbH, Industriestraße 3, D-78234 Engen, Deutschland
Tel. : +49 (0)7733-94100 **Fax:** +49 (0)7733-941022
indirizzo e-mail: info@yeti-dental.com **Domande tecniche:** 07733-9410-20

2.0 Informazioni generali:
 LOT UNIVERSAL deve essere utilizzato esclusivamente da personale tecnico dentale per le esigenze di restauro nella bocca del paziente. È caratterizzato da una stabilità del colore nella bocca come pure una lavorazione piacevole e facile. Dispositive medico secondo RL93/42EWG.

3.0 Indicazione
LOT UNIVERSAL e solo per le leghe delle gruppi di metallo SOLIBOND e SOLIDUR.

3.1 Istruzioni d'Uso
 Gli oggetti da saldare devono essere fissati e bloccati in apposito rivestimento per saldature. La zona della saldatura deve esser libera in modo tale che la fiamma possa riscaldare i pezzi senza ostacoli. Lo spazio da saldare dovrebbe essere di circa 0,2 mm e a forma di cono. Preriscaldare il blocco di saldatura a 600°C e lavorare l'investimento di saldatura secondo le istruzioni del produttore. Applicare il liquido disossidante sull'oggetto prima della Saldatura Universale LOT UNIVERSAL. Se invece si posiziona prima la saldatura subito dopo applicare il liquido disossidante. Riscaldare una superficie ampia dell'oggetto e quando si arriva a ottenere una colorazione rosso scuro dirigere la punta della fiamma sopra la saldatura e riempire lo spazio da saldare. Il contorno della saldatura effettuata rimarrà ben visibile.

3.2 Enfriamento
 La pieza soldada debe **enfriarse lentamente a temperatura ambiente**; eliminar con mucho cuidado el revestimiento con manual o arenado instrumentos.

4.0 Immagazzinamento
 YETI **LOT UNIVERSAL Saldatura Universale** deve essere immagazzinata in modo tale che non possa essere confusa con altro prodotto.
 LOT UNIVERSAL deve essere conservato in un luogo secco e senza impugneture.

5.0 Indicazione contra
 Nel caso di incompatibilità / allergie dimostrate nei confronti dei leganti e sensibilità alle reazioni elettrochimiche. Non usare mai oro o palladio per leghe NON PREZIOSI.

6.0 Indicazioni di sicurezza
 Prendere tutte le precauzioni necessarie affinché le operazioni di saldatura vengano effettuate solo da personale qualificato e con esperienza nella saldatura. Lavorare con fiamma libera è pericoloso e pertanto l'operatore deve essere perfettamente a conoscenza delle norme di sicurezza inerenti l'utilizzo di gas in combinazione con ossigeno. Questi informazioni sino raccomandazioni dalle nostre esperienze. Richieste di risarcimento danni a causa di nostre raccomandazione si riferiscono esclusivamente al valore della merce consegnata.
 Allergie a componenti della lega o reazioni elettrochimiche a eghe diverse sono possibili in singoli casi e devono essere chiarite in anticipo con il dnetista e il paziente.
 Prima che la protesi dental venga inseirta nella bocca, deve essere ben disinfetata e pultia secondole regole di una buona pratica clinica.

7.0 Garanzia
 Per la elvaorazione corretta il usuario è responsabile. Questi indicazioni sono a base delle nostre esperienze. Il prodotto LOT UNIVERSALE ha una garanzia di un anno contro difetti di fabbria del materiale del metallo. La garanzia non si applica a:
 - uso improprio o non rispettare con le istruzioni riporate in questa descrizione
 - immagazzinamento non conforme del LOT UNIVERSAL
 - cause di forza maggiore o danni dovuto al pacchetto consegnao dal trasporto, üer contro la compagnia di trasporto sono stati collocati senza riserve

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	24.08.2017/TB	08.09.2022/ÖD	3	02.06.2022/TB	Seite 1 von 2

ISTRUZIONI D'USO

Nel caso di garanzia Yeti Dentalprodukte GmbH offre la sostituzione del LOT UNIVERSALE quasi non usato. Condizione per questo è il ritorno delle parti difettose per analisi. Un altro indennizzo è escluso. Eventuali ulteriori danni sono esclusi. I nostri prodotti sono soggetti a costanti miglioramenti e ulteriore sviluppo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche (dimensioni / forme / composizione).

7.1. Servizio al cliente

In caso di eventuali problemi con la elaborazione oppure per consigli, raccomandiamo di notare il numero di lotto e contattare a Yeti Dentalprodukte GmbH.

7.2. Disposizione

Dopo di saldare o inserire il LOT UNIVERSALE della restaurazione nella bocca deve essere maneggiato come rifiuti sanitari. Si prega di notare le normative locali.

8.0 Per l'osservanza

Tutte le norme di legge vigenti per l'ordinazione, il tramento e la disposizione devono essere considerati.

9.0 Simboli

	Fabbricante
	Numero CE con numero dell'organismo notificato
	Seguire l'istruzioni
	SOLO PARA PROFESIONALES EN TÉCNICO DENTAL (USA)
	Producto no estéril
	Código
	Lot
	Fecha de producción
	Fecha de vencimiento
	Rappresentante autorizzato in Svizzera

Datos técnicos:

Intervalo de fusión: 1.140°C-1.210°C
Temperatura de trabajo : 1.230°C

Composición

Co 62% Cr 29,5% Mo 4,5% Si 3% Mn <1 % Fe <1 % B <1 % C < 1%

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	24.08.2017/TB	08.09.2022/ÖD	3	02.06.2022/TB	Seite 2 von 2