

# K2 MYSTAINS

*Vor dem Bemalen*

*Erste Schichtung vor dem Brand*



*zahntechnische Arbeit:*

W I S A M S A L A H E L D I N



# K2 MYSTAINS



A B C D



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

## K2 MYStains Malfarben

Mit den neuen K2 MYStains Malfarben lassen sich die Keramiken sehr gut bemalen, abtönen und individualisieren. Die Farben bleiben, sofern mit dem entsprechenden Structure Liquid angerührt wurde, sehr gut „stehen“ und der gewollte Effekt bleibt so wie er aufgetragen wurde.

Die K2 MYStain Malfarben sind für sämtliche niedrig- oder hochschmelzenden keramischen Verblendungen geeignet.

## K2 MYStains Structure

können nach den Malfarbenbränden verwendet werden. Zur Individualisierung der Oberflächenstruktur können bis zu 0,5 mm Strukturmasse aufgetragen werden, dies jedoch nur in nicht funktionellen Bereichen. Das Antragen kleiner Kontaktpunkte ist jedoch möglich.

Die Strukturmassen dürfen ausschließlich für Zirkon und Lithiumdisilikat verwendet werden.

**Alle K2 Mystains dürfen ausschließlich nur mit dem entsprechenden Liquid angerührt werden.  
Die Verwendung von Wasser ist dringend zu unterlassen!**

## K2 MYStains MALFARBEN



Alle Malfarben können wahlweise mit Glaze Standard Liquid oder Structure Liquid angemischt werden. Als Standardmalfarben mit dem Standard Liquid angemischt, sind sie auch sehr gut im Stain Humidor verwendbar.


Um den "stehenden" Effekt zu erhalten, muss mit dem Structure Liquid auf einer Glasplatte angemischt werden. So kann kein Liquid mehr "nachgezogen" und die Konsistenz genau gesteuert werden.

Für eine Grundindividualisierung von Rohlingen (z.B. Bleach) gibt es, um diese gegebenenfalls in der entsprechenden Zahnfarbe einzufärben, die vier Grundfarben.

Empfehlung:

Vor dem Bemalen, das Objekt mit dem Liquid ringsum dünn bestreichen.

388-0001	K2 MyStains ST-A, 2g.
388-0002	K2 MyStains ST-B, 2g.
388-0003	K2 MyStains ST-C, 2g.
388-0004	K2 MyStains ST-D, 2g.



Die elf Farben sind ausreichend für individuelle Bemalungen, zumal man die Farben gut miteinander mischen kann.

Sind die Farben zu intensiv, so können die Farben mit den Glasurmassen gut abgetönt (aufgehellt) und in der Intensität geschwächt werden.

### Verwendung mit Structure Liquid

Mit Structure Liquid angerührte Malfarben können in ihrer Konsistenz individuell angepasst werden. Somit bleiben diese angerührten Massen stabil „stehen“, verlaufen nicht und der gewollte Effekt bleibt so wie er aufgetragen wurde.

Bei stärkeren Individualisierungen ist es erforderlich, dies mit 2-3 Bränden durchzuführen, da das Ergebnis kontrollierter und präziser wird.

388-0011	K2 MyStains ST-S1, white, 2g.
388-0012	K2 MyStains ST-S2, honey, 2g.
388-0013	K2 MyStains ST-S3, orange, 2g.
388-0014	K2 MyStains ST-S4, beige, 2g.
388-0015	K2 MyStains ST-S5, caramel, 2g.
388-0016	K2 MyStains ST-S6, darkbrown, 2g.
388-0017	K2 MyStains, brickred, ST-S7, 2g.
388-0018	K2 MyStains ST-S8, skyblue, 2g.
388-0019	K2 MyStains grey, ST-S9, 2g.
388-0020	K2 MyStains royalblue, ST-S10, 2g.
388-0022	K2 MyStains Illusion violet, ST-S11, 2g.

**K2 MyStains dürfen ausschließlich nur mit dem entsprechenden Liquid angerührt werden.**

**Die Verwendung von Wasser ist dringend zu unterlassen!**

## K2 MYStains Glaze Powder



Auch die Glasurmassen können mit Glaze Standard Liquid oder Structure Liquid angemischt werden.

Glaze Powder gibt es in 2 Qualitäten.

Es gibt, um den Zähnen die gewünschten Effekte zu verleihen, eine "normale" Glasurmasse und auch eine fluoreszierende Glasurmasse.

Ebenso können mit den Glasurmassen die Malfarben gut abgetönt (aufgehellt) und in der Intensität geschwächt werden.

388-0100	K2 MyStains Glaze Powder, GL-10g.
388-0101	K2 MyStains Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 10g.

## K2 MYStains Liquid



Alle Malfarben können wahlweise mit Glaze Standard Liquid oder Structure Liquid angemischt werden.

mit Standard Liquid:

- wenn die Malfarben als Standardmalfarben verwendet werden
- sehr gut im Stain Humidor zu verwenden

mit Structure Liquid:

- um den "stehenden" Effekt der Massen zu erhalten
- auf einer Glasplatte anmischen, da so kein Liquid mehr "nachgezogen" und die Konsistenz genau gesteuert werden kann

388-0150	K2 MyStains Glaze Standard Liquid GL- 50ml.
388-0250	K2 MyStains Glaze Standard Liquid GL-250ml.
388-1150	K2 MyStains Colors-Structure Liquid LL- 50ml.
388-1250	K2 MyStains Colors-Structure Liquid LL- 250ml.

### Brenntabellen

K2 My Stains Alle Stains und Glaze	Vor- wärmzeit	Trock- nungszeit	Erhö- hung der Temp.	Vacuum	Brenntem- peraturbereich	Haltezeit	Erschei- nungsbild
Low Fusing Ceramic (K2 LF)	480°C	4min	45°C/min	ja	750°C - 770°C	1min	glänzend
High Fusing Ceramic (K2 HF)	480°C	4min	45°C/min	ja	860°C - 880°C	1min	glänzend
Lithiumceramic (K2 Li)	450°C	4min	45°C/min	ja	750°C - 780°C	1min	glänzend
Zirconceramic (K2 Zi)	480°C	4min	45°C/min	ja	790°C - 810°C	1min	glänzend
Zirconium Dioxide (Blanks)	450°C	6min	45°C/min	ja	850°C - 950°C	1min	glänzend
Lithium Disilicate (Blocs)	450°C	4min	45°C/min	ja	730°C - 760°C	1min	glänzend




**388-0000 K2 MyStains Set**

- |   |   |
|---|---|
| <b>K2 MyStains ...</b>                  | 388-0016 ... <i>ST-S6, darkbrown, 2g.</i>                   |
| 388-0001 ... <i>ST-A, 2g.</i>           | 388-0017 ... <i>brickred, ST-S7, 2g.</i>                    |
| 388-0002 ... <i>ST-B, 2g.</i>           | 388-0018 ... <i>ST-S8, skyblue, 2g.</i>                     |
| 388-0003 ... <i>ST-C, 2g.</i>           | 388-0019 ... <i>grey, ST-S9, 2g.</i>                        |
| 388-0004 ... <i>ST-D, 2g.</i>           | 388-0020 ... <i>royalblue, ST-S10, 2g.</i>                  |
| 388-0011 ... <i>ST-S1, white, 2g.</i>   | 388-0022 ... <i>Illusion violet, ST-S11, 2g.</i>            |
| 388-0012 ... <i>ST-S2, honey, 2g.</i>   | 388-0100/2 ... <i>Glaze Powder, GL-2g.</i>                  |
| 388-0013 ... <i>ST-S3, orange, 2g.</i>  | 388-0150 ... <i>Glaze Standard Liquid GL- 50ml.</i>         |
| 388-0014 ... <i>ST-S4, beige, 2g.</i>   | 388-1150 ... <i>Colors-Structure Liquid LL- 50ml.</i>       |
| 388-0015 ... <i>ST-S5, caramel, 2g.</i> | 388-0101/2 ... <i>Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 2g.</i> |

**388-00001 K2 MyStains Structure SET**

- |  |   |
|--|---|
| <b>K2 MyStains ...</b>                                 | 388-0113 ... <i>Structure Gingiva dark SG-D, 2g.</i>        |
| 388-0108 ... <i>Structure Body light, SM-B-L, 2g.</i>  | 388-0114 ... <i>Structure neutral SM-N, 2g.</i>             |
| 388-0109 ... <i>Structure Body medium, SM-B-M, 2g.</i> | 388-0100/2 ... <i>Glaze Powder, GL-2g.</i>                  |
| 388-0110 ... <i>Structure Body dark, SM-B-D, 2g.</i>   | 388-0101/2 ... <i>Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 2g.</i> |
| 388-0111 ... <i>Structure Enamel SM-E, 2g.</i>         | 388-0150 ... <i>Glaze Standard Liquid GL- 50ml.</i>         |
| 388-0112 ... <i>Structure Gingiva light SG-L, 2g.</i>  | 388-1150 ... <i>Colors-Structure Liquid LL- 50ml.</i>       |

YETI Dentalprodukte GmbH · Germany  
www.yeti-dental.com · e-mail: info@yeti-dental.com



**388-0000 K2 MyStains Set**

- |   |   |
|---|---|
| <b>K2 MyStains ...</b>                  | 388-0016 ... <i>ST-S6, darkbrown, 2g.</i>                   |
| 388-0001 ... <i>ST-A, 2g.</i>           | 388-0017 ... <i>brickred, ST-S7, 2g.</i>                    |
| 388-0002 ... <i>ST-B, 2g.</i>           | 388-0018 ... <i>ST-S8, skyblue, 2g.</i>                     |
| 388-0003 ... <i>ST-C, 2g.</i>           | 388-0019 ... <i>grey, ST-S9, 2g.</i>                        |
| 388-0004 ... <i>ST-D, 2g.</i>           | 388-0020 ... <i>royalblue, ST-S10, 2g.</i>                  |
| 388-0011 ... <i>ST-S1, white, 2g.</i>   | 388-0022 ... <i>Illusion violet, ST-S11, 2g.</i>            |
| 388-0012 ... <i>ST-S2, honey, 2g.</i>   | 388-0100/2 ... <i>Glaze Powder, GL-2g.</i>                  |
| 388-0013 ... <i>ST-S3, orange, 2g.</i>  | 388-0150 ... <i>Glaze Standard Liquid GL- 50ml.</i>         |
| 388-0014 ... <i>ST-S4, beige, 2g.</i>   | 388-1150 ... <i>Colors-Structure Liquid LL- 50ml.</i>       |
| 388-0015 ... <i>ST-S5, caramel, 2g.</i> | 388-0101/2 ... <i>Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 2g.</i> |

**388-0000/1 K2 MyStains Structre SET**

- |  |   |
|--|---|
| <b>K2 MyStains ...</b>                                 | 388-0113 ... <i>Structure Gingiva dark SG-D, 2g.</i>        |
| 388-0108 ... <i>Structure Body light, SM-B-L, 2g.</i>  | 388-0114 ... <i>Structure neutral SM-N, 2g.</i>             |
| 388-0109 ... <i>Structure Body medium, SM-B-M, 2g.</i> | 388-0100/2 ... <i>Glaze Powder, GL-2g.</i>                  |
| 388-0110 ... <i>Structure Body dark, SM-B-D, 2g.</i>   | 388-0101/2 ... <i>Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 2g.</i> |
| 388-0111 ... <i>Structure Enamel SM-E, 2g.</i>         | 388-0150 ... <i>Glaze Standard Liquid GL- 50ml.</i>         |
| 388-0112 ... <i>Structure Gingiva light SG-L, 2g.</i>  | 388-1150 ... <i>Colors-Structure Liquid LL- 50ml.</i>       |



*zahntechnische Arbeit:*

W I S A M S A L A H E L D I N



**K2** MYSTAINS