

K2 MYSTAINS

Pas de taches

Première couche avant la cuisson



travail de prothésiste dentaire:

W I S A M S A L A H E L D I N



K2 MYSTAINS



A B C D



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K2 MYStains Stains

Les nouvelles stains K2 MYStains permettent de peindre, de nuancer et de personnaliser très facilement les céramiques.

Les stains restent bien en place si elles sont mélangées avec le liquide de structure correspondant.

Les Stains K2 MYStain sont adaptés à toutes les céramiques à bas ou haut point de fusion.

K2 MYStains Structure

peuvent être utilisées après les cuissons de maquillage. Pour personnaliser la structure de la surface, il est possible d'appliquer jusqu'à 0,5 mm de masse structurée, mais pas uniquement dans zones fonctionnelles. L'application de petits points de contact est toutefois possible.

Les masses structurées ne peuvent être utilisées que pour le zirconium et le disilicate de lithium.

Tous les K2 Mystains doivent être mélangés exclusivement avec le liquide correspondant. L'utilisation d'eau est fortement déconseillée !

K2 MYStains Stains



Toutes les couleurs peuvent être mélangées au choix avec le Glaze Standard Liquid ou le Structure Liquid.

. Les couleurs standard sont mélangées avec le liquide standard, elles sont également très bien utilisables dans la Stain Humidor.

Pour obtenir l'effet "debout", il faut utiliser le Structure Liquid sur une plaque de verre. Ainsi, il n'est pas possible d'ajouter du liquide et la consistance est précise.

Pour une individualisation de base des lingotins (par exemple pour un blanchiment), il existe quatre teintes de base. Les quatre teintes de base sont disponibles pour colorer les lingotins dans la teinte de dent correspondante, si nécessaire.

Recommandation :

Avant de peindre, appliquer une fine couche de liquide sur tout le pourtour de l'objet.

388-0001	K2 MyStains ST-A, 2g.
388-0002	K2 MyStains ST-B, 2g.
388-0003	K2 MyStains ST-C, 2g.
388-0004	K2 MyStains ST-D, 2g.



Les onze couleurs sont suffisantes pour des peintures individuelles, d'autant plus que l'on peut facilement mélanger les couleurs entre elles.

Si les couleurs sont trop intenses, il est possible de les atténuer avec les masses de glaçage. peuvent être bien nuancées (éclaircies) et affaiblies en intensité.

La consistance des stains mélangés avec Structure Liquid peut être adaptée individuellement. Ainsi, ces masses mélangées restent stables et ne coulent pas. et l'effet souhaité reste tel qu'il a été appliqué.

Pour les personnalisations plus importantes, il est nécessaire de procéder à 2-3 cuissons, car le résultat est plus contrôlé et plus précis.

388-0011	K2 MyStains ST-S1,white, 2g.
388-0012	K2 MyStains ST-S2, honey, 2g.
388-0013	K2 MyStains ST-S3, orange, 2g.
388-0014	K2 MyStains ST-S4, beige, 2g.
388-0015	K2 MyStains ST-S5, caramel, 2g.
388-0016	K2 MyStains ST-S6, darkbrown, 2g.
388-0017	K2 MyStains, brickred, ST-S7, 2g.
388-0018	K2 MyStains ST-S8, skyblue, 2g.
388-0019	K2 MyStains grey, ST-S9, 2g.
388-0020	K2 MyStains royalblue, ST-S10, 2g.
388-0022	K2 MyStains Illusion violet, ST-S11, 2g.

Tous les K2 Mystains doivent être mélangés exclusivement avec le liquide correspondant. L'utilisation d'eau est fortement déconseillée !

K2 MYStains Glaze Poudre



Les masses de glaçage peuvent également être mélangées avec Glaze Standard Liquid ou Structure Liquid.

La Glaze Powder existe en 2 qualités.

Il y a, pour donner aux dents les effets souhaités, une masse de glaçage "normale" et une masse de glaçage fluorescente.

Les masses de glaçage permettent également d'améliorer les couleurs. bien nuancer (éclaircir) et affaiblir l'intensité.

388-0100	K2 MyStains Glaze Powder, GL-10g.
388-0101	K2 MyStains Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 10g.

K2 MYStains Liquid

Toutes les stains peuvent être mélangées au choix avec le Glaze Standard Liquid ou le Structure Liquid peuvent être mélangés:

avec le liquide standard:

- si les stains sont utilisés comme stains standard
- s'utilise très bien dans la cave à cigares Stain Humidor

avec Structure Liquid :

- pour obtenir l'effet "debout" des masses.
- mélanger sur une plaque de verre, car ainsi aucun liquide n'est "ajouté" et la consistance peut être contrôlée avec précision.



388-0150	K2 MyStains Glaze Standard Liquid GL- 50ml.
388-0250	K2 MyStains Glaze Standard Liquid GL-250ml.
388-1150	K2 MyStains Colors-Structure Liquid LL- 50ml.
388-1250	K2 MyStains Colors-Structure Liquid LL- 250ml.

Tableaux de gravure

K2 My Stains Toutes les Stains et Glaze	Temps de préchauffage	Temps de séchage	Augmentation de la temp.	Vacuum	Plage de température de cuisson	Temps d'attente	Apparence
Low Fusing Ceramic (K2 LF)	480°C	4min	45°C/min	oui	750°C - 770°C	1min	brillant
High Fusing Ceramic (K2 HF)	480°C	4min	45°C/min	oui	860°C - 880°C	1min	brillant
Lithiumceramic (k2 Li)	450°C	4min	45°C/min	oui	750°C - 780°C	1min	brillant
Zirconceramic (K2 Zi)	480°C	4min	45°C/min	oui	790°C - 810°C	1min	brillant
Zirconium Dioxide (Blanks)	450°C	6min	45°C/min	oui	850°C - 950°C	1min	brillant
Lithium Disilicate (Blocs)	450°C	4min	45°C/min	yes	730°C - 760°C	1min	brillant




388-0000 K2 MyStains Set

- | | |
|----------------------------------|---|
| K2 MyStains ... | 388-0016 ... ST-S6, darkbrown, 2g. |
| 388-0001 ... ST-A, 2g. | 388-0017 ... brickred, ST-S7, 2g. |
| 388-0002 ... ST-B, 2g. | 388-0018 ... ST-S8, skyblue, 2g. |
| 388-0003 ... ST-C, 2g. | 388-0019 ... grey, ST-S9, 2g. |
| 388-0004 ... ST-D, 2g. | 388-0020 ... royalblue, ST-S10, 2g. |
| 388-0011 ... ST-S1, white, 2g. | 388-0022 ... Illusion violet, ST-S11, 2g. |
| 388-0012 ... ST-S2, honey, 2g. | 388-0100 ... Glaze Powder, GL-2g. |
| 388-0013 ... ST-S3, orange, 2g. | 388-0150 ... Glaze Standard Liquid GL- 50ml. |
| 388-0014 ... ST-S4, beige, 2g. | 388-1150 ... Colors-Structure Liquid LL- 50ml. |
| 388-0015 ... ST-S5, caramel, 2g. | 388-01012 ... Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 2g. |

388-00001 K2 MyStains Structure SET

- | | |
|---|---|
| K2 MyStains ... | 388-0113 ... Structure Gingiva dark SG-D, 2g. |
| 388-0108 ... Structure Body light, SM-B-L, 2g. | 388-0114 ... Structure neutral SM-N, 2g. |
| 388-0109 ... Structure Body medium, SM-B-M, 2g. | 388-01002 ... Glaze Powder, GL-2g. |
| 388-0110 ... Structure Body dark, SM-B-D, 2g. | 388-01012 ... Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 2g. |
| 388-0111 ... Structure Enamel SM-E, 2g. | 388-0150 ... Glaze Standard Liquid GL- 50ml. |
| 388-0112 ... Structure Gingiva light SG-L, 2g. | 388-1150 ... Colors-Structure Liquid LL- 50ml. |

YETI Dentalprodukte GmbH · Germany
www.yeti-dental.com · e-mail: info@yeti-dental.com



388-0000 K2 MyStains Set

- | | |
|----------------------------------|--|
| K2 MyStains ... | 388-0016 ... ST-S6, darkbrown, 2g. |
| 388-0001 ... ST-A, 2g. | 388-0017 ... brickred, ST-S7, 2g. |
| 388-0002 ... ST-B, 2g. | 388-0018 ... ST-S8, skyblue, 2g. |
| 388-0003 ... ST-C, 2g. | 388-0019 ... grey, ST-S9, 2g. |
| 388-0004 ... ST-D, 2g. | 388-0020 ... royalblue, ST-S10, 2g. |
| 388-0011 ... ST-S1, white, 2g. | 388-0022 ... Illusion violet, ST-S11, 2g. |
| 388-0012 ... ST-S2, honey, 2g. | 388-0100/2 ... Glaze Powder, GL-2g. |
| 388-0013 ... ST-S3, orange, 2g. | 388-0150 ... Glaze Standard Liquid GL- 50ml. |
| 388-0014 ... ST-S4, beige, 2g. | 388-1150 ... Colors-Structure Liquid LL- 50ml. |
| 388-0015 ... ST-S5, caramel, 2g. | 388-0101/2 ... Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 2g. |

388-0000/1 K2 MyStains Structre SET

- | | |
|---|--|
| K2 MyStains ... | 388-0113 ... Structure Gingiva dark SG-D, 2g. |
| 388-0108 ... Structure Body light, SM-B-L, 2g. | 388-0114 ... Structure neutral SM-N, 2g. |
| 388-0109 ... Structure Body medium, SM-B-M, 2g. | 388-0100/2 ... Glaze Powder, GL-2g. |
| 388-0110 ... Structure Body dark, SM-B-D, 2g. | 388-0101/2 ... Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 2g. |
| 388-0111 ... Structure Enamel SM-E, 2g. | 388-0150 ... Glaze Standard Liquid GL- 50ml. |
| 388-0112 ... Structure Gingiva light SG-L, 2g. | 388-1150 ... Colors-Structure Liquid LL- 50ml. |



travail de prothésiste dentaire:

W I S A M S A L A H E L D I N



K2 MYSTAINS