



1. General:

1.1. Artículo y

1.2. forma de suministro:

- SPEZIAL verano, media dura, 1,25 mm 500g art. 650-0500, 2500g art. 650-2500
- SPEZIAL verano, media dura, 1,50 mm 500g art. 653-0500, 2500g art. 653-2500
- SPEZIAL invierno, blanda, 1,25 mm 500g art. 652-0500, 2500g art. 652-2500
- SPEZIAL invierno, blanda, 1,50 mm 500g art. 655-0500, 2500g art. 655-2500
- SUPERPINK media dura, elástica 1,25 mm 500g art. 660-0500, 2500g art. 660-2500

1.3. Dirección del fabricante:



YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
 Telefono: 0049-7733-94 10 17 o 94100 Telefax: 0049-7733-94 10 22

1.4. Condiciones para la colocación o depósito:

- tener a temperatura ambiental min. +10°C max. +30°C
- proteger ante rayos solares
- temperaturas inferiores a los +8°C aumentan la fragilidad
- tener en un lugar seco, protegido de golpes, de caídas accidentales y de ulteriores daños eventuales

2. Uso determinado:

Las ceras en plancha son utilizadas para la prótesis parcial y total en el laboratorio odontotécnico, como base para montar dientes y para la prueba de ello en la boca del paciente. La cera derretida es trabajada con instrumentos apropiados para el encerado y el modelado y solo por personas instruidas. **El trabajo y la modelación de las ceras debe de ser hecho fuera de la boca del paciente. En caso de un uso no determinado la empresa no asume garantía o responsabilidad!**

3. Riesgos y peligros durante el uso:

- Tomar precauciones necesarias para asegurar que personas incompetentes (por ejemplo niños) no tengan contacto con el producto.
- Evitar que gotas calientes de cera caigan sobre la piel (riesgo de quemadura). Si la cera caliente tiene contacto con agua puede saltar de modo incontrolable causando heridas.
- Evitar la inspiración de vapor que pueda proceder de la fusión de la cera.
- Colocar la base de cera de manera que el paciente no pueda tragarla accidentalmente.

4. Instrucciones de uso:

4.1. Preparación:

Abrir la caja en la apertura prevista

4.2. Servicio:

Cortar la plancha de cera con una espátula apropiada o con un instrumento caliente. Calentar la cera con el bunsen (gas) o en un baño de agua hasta que tenga una consistencia plástica, fácil de modificar y modelar. Adaptar con las manos o con un instrumento adecuado la plancha de cera al modelo anteriormente aislado con YETI LUBE art. 550-0060.

4.3. Después del procedimiento:

- Poner los restos de cera en su caja original
- Cerrar la caja y protegerla de polvo

5. Eliminación: Para la eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	13.04.2004/TB	03.06.2019/CJ	1	03.06.2019/TB	Seite 1 von 2

Instrucciones de uso

6. **Garantía:** Los materiales de consumo en general deben de ser usados en pocos meses después de abrir el embalaje original.

7.0 Símbolos:

	FABRICANTE
	MARCA CE CON EL NÚMERO DEL CUERPO NOTIFICADO
	OBSERVE LA INSTRUCCIÓN DE USO
	SOLO PARA PROFESIONALES DENTALES (EE.UU.)
	PRODUCTO NO ESTERILIZADO
	NÚMERO DE ARTÍCULO
	CÓDIGO DE LOTE
	FECHA DE PRODUCCIÓN
	FECHA DE CADUCIDAD

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	13.04.2004/TB	03.06.2019/CJ	1	03.06.2019/TB	Seite 2 von 2