Mode d‘emploi

DIP & BRUSH K2 Liquide pour zirconium

Technique de immersion

Immerger la partie fraisée en zirconium avec une pince en plastique dans le liquide K2 pour zirconium. Ne utiliser jamais des pinces métalliques. La partie doit être complètement recouvert par le liquide et rester 1-2 minutes complètement submergés. Puis retirez délicatement avec des brucelles en plastique et tamponnez avec une serviette en papier ou un coton-tige.

Technique de coloration

Étape 1

- Peindre à plusieurs reprises la surface intérieure de la couronne avec la couleur de dentine appropriée et selon l´intensité désirée (3 - 5x)



Exemple de traitement d´une molaire supérieure



Exemple de traitement d´un incisive



Étape 2

- Peindre la zone cervicale et les détails en fonction de la situation du patient avec une couleur légèrement plus sombre





Étape 3

- Peindre la zone de dentine avec la couleur de fond: mamelons, surfaces proximales, cuspides abrasées













Étape 4

- Dans le zone de l'émail et incisal, peindre en bleu (BL1) et en gris (GR3) en conformité avec les dents du patient
- CONSEIL: dans la zone vestibulaire des frontals peindre alternativement les canaux incisaux





















Aspect du traitement après la phase de peinture

Aspect du traitement après le séchage

Traitement complètement sèche avant le frittage dans le four YETI SINT

YETI SINT Art.-Nr. 483-0000



Après le frittage



Après la coloration avec les Steins et la finition avec des pâtes pour glaçure

Caramista O/B Art.-Nr. 312-4000

Stain Humidor Art.-Nr. 312-0001

Stain Art.-Nr. 340-0201/0210

K2 Glasur Art.-Nr. 336-0010

DIP & BRUSH K2 Liquide pour zirconium, 100 Ml

A1	=	Art.-Nr. 397-5001	C2	=	Art.-Nr. 397-5011
A2	=	Art.-Nr. 397-5002	D2	=	Art.-Nr. 397-5014
A3	=	Art.-Nr. 397-5003	BL1	=	Art.-Nr. 397-5017
A3,5	=	Art.-Nr. 397-5004	GR3	=	Art.-Nr. 397-5019
B2	=	Art.-Nr. 397-5007			

YETI DENTAL

Yeti Dentalprodukte GmbH · Industriestrasse 3 · D-78234 Engen
www.yeti-dental.com · e-mail: info@yeti-dental.com